

Edición 2
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALB/014

EN 13108-1:2009

AC22 SURF 50/70 PO S

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante		Bmin	3,8
Sensibilidad al agua		ITSR	90
Temperatura de mezcla		140	180
Granulometría (tamiz)	1	22,4	100
	2	16	98
	3	8	77
	4	4	56
	5	2	32
	6	0,5	16
	7	0,25	10
	8	0,063	4,9

Contenido de huecos	Máximo	Vmax	6
	Mínimo	Vmin	4

Resistencia a deformación
permanente

Dispositivo pequeño

Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
Profundidad de la rodada	PRDair	7