

Edición 2  
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

08

ALB/011

**EN 13108-2:2009**

BBTM 11 B PMB-45/80-60 PO M CEMENTO

**Hormigón asfáltico para capas delgadas**

**Requisitos generales y empíricos**

Contenido de ligante	Bmin	5	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	140	160	
Granulometría (tamiz)	1	16	100
	2	11,2	96
	3	8	66
	4	4	22
	5	2	18
	6	0,5	11
	7	0,063	5,9
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	17
	Mínimo	Vmin	10