



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALD/005

EN 13108-1:2009

AC22 BIN 35/50 CALIZO S

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante	Bmin	4	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	150	190	
Granulometría (tamiz)	1	31,5	100
	2	22,4	95
	3	16	79
	4	8	58
	5	2	30
	6	0,5	11
	7	0,25	7
	8	0,063	4,8
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	6
	Mínimo	Vmin	3,5
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
	Profundidad de la rodada	PRDair	5