

Edición 3  
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA  
C/ Grecia 31  
12006 Castellón

08

ALD/006

**EN 13108-1:2009**

AC22 BIN 35/50 CALIZO G

**Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.**

**Requisitos generales y empíricos**

Contenido de ligante	Bmin	3	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	150	190	
Granulometría (tamiz)	1	31,5	100
	2	22,4	95
	3	16	78
	4	8	51
	5	2	24
	6	0,5	9
	7	0,25	5
	8	0,063	3,6
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	10
	Mínimo	Vmin	6
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
	Profundidad de la rodada	PRDair	5