

Edición 3
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

ALM/010

EN 13108-1:2009

AC16 BIN PMB-45/80-75 PO ANTIFISURAS

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante	Bmin	5,4	
Sensibilidad al agua	ITSR	90	
Temperatura de mezcla	175	185	
Granulometría (tamiz)	1	22,4	100
	2	16	93
	3	8	65
	4	4	32
	5	2	21
	6	0,5	14
	7	0,25	
	8	0,063	6,6
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	6
	Mínimo	Vmin	4
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,07
	Profundidad de la rodada	PRDair	7