

Edición 2
Fecha: 01/07/2013



1170

BECSA
C/ Grecia 31
12006 Castellón

08

CS/017

EN 13108-1:2009

AC16 SURF 35/50 CU S

Hormigón asfáltico para carreteras y otras áreas con tráfico.

Requisitos generales y empíricos

Contenido de ligante	Bmin	4	
Sensibilidad al agua	ITSR	60	
Temperatura de mezcla	150	190	
Granulometría (tamiz)	1	22,4	100
	2	16	95
	3	8	67
	4	4	48
	5	2	32
	6	0,5	15
	7	0,25	11
	8	0,063	5,8
Contenido de huecos	Máximo	Vmax	8
	Mínimo	Vmin	4,5
Resistencia a deformación permanente	Dispositivo pequeño		
	Pendiente de la rodada	WTSair	0,1
	Profundidad de la rodada	PRDair	7